



TEHNO HEM

shoqëri për tregëti dhe prodhim të kimikateve dhe prodhimeve kimike d.o.o(sh.p.k)
Shkup

HIDROLIT

PËRZIERJE AKRILIKE - ÇIMENTOJE PËR
HIDROIZOLIM TË NGURTË

DESTINIMI: HIDROLIT është përzierje dy-komponente akrilike- çimentoje që përdoret para së gjithash në vende ku ka nevojë për mbrojtje të të ashtuquajturin presion ‘negativ’ të ujit. Përdoret për hidroizolim të pishinave, tanke sedimentimi, strehime, hapësira bodrumi, rezervuarë për ujë etj.

PËRBËRJA: HIDROLIT është masë dy-komponente me bazë të emulsioneve organike (dispersione), fusha të veçanta dhe aditivë specialë për homogjenizim dhe ngjitje të mirë të shtresës.

VEÇORI: Shtresa e ngurtësuar e **HIDROLIT** është rezistente ndaj presionit pozitiv të ujit. Rezistenca ndaj presionit negativ varet nga fortësia e shtresës dhe homogjenitetit të saj në momentin e aplikimit të **HIDROLITIT**.

INKORPORIM: **HIDROLIT** përbëhet nga dy komponentë, komponenti A dhe komponenti B. të pakeluar në raportin përkatës (A:B = 1:5). Në atë raport të dy komponentët përziejhen mirë me përzierës elektrik dhe fitohet masë ‘tendosëse’ që duhet të qendrojë 5 deri 10 minuta dhe përsëri të përziejhet para se të kryhet inkorporimi. Sipas nevojës shtohet ujë deri 30% në raport të komponentit A.

Inkorporimi kryhet në këtë mënyrë: sipërfaqja duhet paraprakisht të pastrohet mirë dhe në mënyrë të detajuar. Shtresa nuk duhet të përmbajë papastërti alkale ose të tjera. Përderisa në shtresën e betonit ka copëza druri, të njëjta duhet të hiqen në mënyrë të vëmendshme dhe vrimat të mbushen me llaç prej çimento. Pastaj, nëpër shtresën e pastër kryhet aplikimi i penetrimit nivelit që aplikohet me furçë të fortë. Nëpër penetrimin e tharë kryhet aplikimi i dorës së parë të **HIDROLIT** me furçë të fortë. Dora e dytë mund të aplikohet edhe me mistri çeliku.

Temperatura optimale për inkorporim rekomandohet të jetë nga 10 C deri 25 C.

Koha e inkorporimit është 2 orë. Në temperaturë deri 20C për 24 orë arrin 50% të fortësisë së saj dhe fortësinë complete e arrin pas disa ditësh.

HIDROLITI mund të përpunohet në mënyrë finale (lyhet) me shtresë hidroizolimi **HIDROSTOP HS**.

KONSUMI: I **HIDROLIT** është 5kg/m2 deri 7kg/m2 në varësi të shtresës. Konsumi i penetrimit hidrolit është nga 0.5kg/m2 deri 1.0kg/m2, gjithashtu në varësi nga shtresa.

PAKETIMI: **HIDROLIT** dorëzohet në paketime:

Komponenti A në kova plastike prej 5 kg

Komponenti B në thasë natron prej 20 kg

PENETRIMI HIDROLIT dorëzohet në paketime:

Komponenti A në kova plastike prej 15 kg

Komponenti B në thasë natron prej 15 kg

MBROJTJA GJATË PUNËS: Gjatë kohës së punës detyrimisht të mbahen dorashka dhe veshje mbrojtëse.

AFATI I SKADIMIT: I ruajtur në magazina të thata dhe ambalazhin origjinal materiali ka afat të përdorimi prej 6 muajsh.

RUAJTJA: Të ruhet në magazina të thata në ambalazhin origjinal.

rr. 7 nr. 139 a fsh. Oreshani
1000 Shkup Maqedoni
tel: faks ++389 02 3091 - 174
gsm ++ 389 070 241 448
e-mail: tehnohem@t.mk
info@tehnohem.com
web: www.tehnohem.com